



# FLEXO FR

ignifugo classe 1 IM • antibatterico




Bianco

P35




Mais

Q73




Arancio

N31




Crema

D02




Grigio

B41



Nero

B99



Azzurro

G03



Blu

G10



Viola

H98

**Scheda tecnica/ Technical data sheet**

TEST	Unità	Norma	Valori
PESO/ <i>Weight</i>	gr/m <sup>2</sup>	UNI EN 222.86	710+/-10%
SPESSORE/ <i>Thickness</i>	mm	UNI EN 222.86	1,05+/-10%
ALTEZZA/ <i>Width</i>	cm	UNI EN 222.86	138-140
ROTOLI/ <i>Rolls c.a.</i>	mtl	UNI EN 222.86	35
RESISTENZA ALL'ABRASIONE <i>Strenght Abraser</i>		UNI 4818 15 Metodo A cicli: 2000/carico:30N	Resistente OK
RESISTENZA ALLA TRAZIONE <i>Tensile Strenght</i>	N	UNI EN ISO 1421  Metodo 1	LONGITUD >=300 Lenghtwise TRASVERS. >=140 Crosswise
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation Strenght</i>	%	UNI EN ISO 1421  Metodo 1	LONGITUD >=150 Lenghtwise TRASVERS. >=270 Crosswise
COMPOSIZIONE <i>Composition</i>		P.V.C. plastificato POLIAMMIDE	91% 9%
REAZIONE AL FUOCO DEI MOBILI IMBOTTITI sottoposti all'azione di una piccola fiamma		CSE RF 4/83 UNI 9175	CLASSE 1 IM
REAZIONE AL FUOCO SECONDO LE NORME: <i>Flame retardacy according to</i>		IMO A 652 USA MVSS 302 UNI ISO 3795 CUNA 590-02 JAR/FAR 25.853 BS 5852 P.te 1 Sorgente 1 (The Match Test)	
NORME DI PULIZIA  <i>Cleaning Rules</i>		Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggina e detergenti chimici o spray per lucidare.  <i>Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.</i>	

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.

*The overmentioned data correspond to avarage values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in terms of what has to be considered in terms of what has to be realized and it cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.*